

**KONTEXTURA M B1**

Pasta para Texturizado acrílico

**Comex**

| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  | CARACTERÍSTICAS ESPECIALES  | DILUCIÓN   |
|---|---|--|
| <p><b>PRODUCTO</b><br/>Recubrimiento acrílico texturizado base agua para interiores o exteriores, económico y de acabado semi -rugoso con grano de mármol.</p>            | <p><b>GENERAL</b><br/>Es un producto listo para usarse, cubre, y decora diferentes tipos de superficies, no inflamable, no tóxico, tiene buena adherencia.</p>  | <p>Este producto tiene la consistencia para manejarse sin diluir, pero se puede diluir con agua hasta un 5%, según las necesidades de aplicación.</p>  |
| <p><b>TIPO</b><br/>Estiren - Acrílico.</p>  | <p><b>DATOS DE APLICACIÓN</b></p>   | <p><b>TIEMPO DE SECADO</b><br/>A 25°C y 50% de humedad relativa.<br/>Al tacto 30 minutos.<br/>Secado total 24 horas aproximadamente.<br/>Tiempo de dureza: 7 días aproximadamente.<br/>Los tiempos de secado pueden variar de acuerdo a las condiciones tales como: temperatura, humedad y ventilación del lugar de aplicación.<br/>NOTA: Aplica para superficie sellada y perfectamente lisa.</p> |
| <p><b>USOS RECOMENDADOS</b><br/>Para recubrir muros y plafones de los siguientes materiales: Concreto, ladrillo, planchados de yeso, panel de yeso (tabla roca), etc.</p> | <p><b>PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE</b><br/>La superficie debe estar libre de cualquier contaminante, grasa, mugre, humedad, salitre, polvo, etc.<br/>Después de preparar la superficie se aplica una capa de base de Sellador Practico Adhesivo para Texturi.<br/>No olvide resanar grietas, fisuras que afecten la apariencia final del acabado.</p> | <p><b>ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA</b><br/>1.364 mm (53.7 milésimas de pulgada).<br/>NOTA: Aplica para superficie sellada y perfectamente lisa, por lo que en función de las características de la superficie, este valor puede variar.</p>   |
| <p><b>COLORES</b><br/>Blanco.<br/>Sobre pedido se pueden igualar otros colores.<br/>Pedidos mayores de 20 tambores.</p>   | <p><b>INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO</b><br/>Antes de aplicar el producto, debe mezclarse perfectamente, de preferencia usar un taladro de baja revolución con propela.<br/>Cuando se tengan cubetas de lotes diferentes, mezclarlos entre sí para evitar posibles variaciones de tono.</p>   | <p><b>ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA POR CAPA</b><br/>Al rendimiento teórico: 0.923 mm (36 milésimas de pulgada).<br/>Nota: Aplica para superficie sellada y perfectamente lisa, por lo que en función de las características de la superficie, este valor puede variar.</p>   |
| <p><b>ACABADO</b><br/>Mate.</p>   | <p><b>MÉTODO DE APLICACIÓN</b><br/>Aplique el producto uniformemente sobre la superficie con un rodillo texturizador, llana, tiroleta o equipo neumático.<br/>Mientras el producto permanezca fresco, forme la figura deseada con la herramienta adecuada: rodillo texturizador, rodillo de felpa, espátula dentada, esponja, etc.</p>                | <p><b>RENDIMIENTO TEÓRICO</b><br/>Se consumen aproximadamente 2.38 Kg/m<sup>2</sup>. Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas por variaciones del espesor, mezclado, aplicación, irregularidades de la superficie, ni porosidad.</p>   |
| <p><b>PARÁMETROS DE MEDICIÓN</b></p>  | <p><b>EQUIPO DE APLICACIÓN</b><br/>Llana de acero inoxidable.<br/>Llana de plástico acrílico.<br/>Taladro baja revolución.</p>  |  |
| <p><b>PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO</b><br/>80 % +/- 2 % ASTM D - 1644</p>   |   |  |
| <p><b>PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR VOLUMEN</b><br/>67.7% +/- 2% Calculado por fórmula</p>  |   |  |
| <p><b>PENETRACIÓN</b><br/>330 - 375 1/10 mm ASTM D 217</p>  |   |  |
| <p><b>DENSIDAD</b><br/>1.65 - 1.75 gr/ml ASTM D 1475</p>  |   |  |
| <p><b>EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE</b><br/>En su formulación no contiene plomo, solventes tóxicos, ni compuestos contaminantes.</p>                                      |   |  |

**LIMPIEZA DEL EQUIPO**

El equipo de aplicación debe limpiarse una vez concluida la aplicación, utilizando agua y jabón.

El equipo de aplicación metálico es recomendable limpiarlo por último con aguarrás o algún otro solvente para prevenir la corrosión.

**PRECAUCIONES AL APLICAR**

Aplice solamente si la temperatura del aire, la superficie a aplicar y el producto se encuentra entre los 10° y los 35°C. Evite aplicar el texturizado en las últimas horas del día cuando hay, rocío o mayor condensación o cuando se pronostican lluvias.

Evite que se congele.

**MANEJO DEL PRODUCTO****GENERAL**

Deben mantenerse en lugares frescos y secos, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

Consultar Hoja de Seguridad.

**INFLAMABILIDAD**

No Inflamable, producto base agua.

**ALMACENAMIENTO**

En envases cerrados entre 5° y 35°C bajo techo.

**LIMITACIONES DEL PRODUCTO****LIMITACIONES DE APLICACIÓN**

Se recomienda aplicar una capa de Práctico Adhesivo para Texturi.

No es recomendable el contacto con productos químicos corrosivos, ni su aplicación en superficies expuestas a condiciones severas de humedad.

**PRESENTACIONES****PRESENTACIÓN**

|        |       |
|--------|-------|
| Cubeta | 19 L  |
| Tambor | 100 L |
| Tambor | 200 L |

**PESO POR CADA PRESENTACIÓN**

|        |         |
|--------|---------|
| Cubeta | 33.4 Kg |
|--------|---------|

|        |          |
|--------|----------|
| Tambor | 176 Kg   |
| Tambor | 351.5 Kg |

**IMPORTANTE****ADVERTENCIA LEGAL**

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

**IMPORTANTE**

Comex declara que este producto cumple con las especificaciones establecidas para el mismo.

Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos es responsabilidad de terceros que a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

En algunos casos por la variedad de sistemas a aplicar en obra, puede solicitar información ó asesoría en **Atención al Consumidor en el D.F. y Área Metropolitana al 58640790, 58640791 y del interior de la República marque sin costo al 0180071 26639.**