

KONTEXTURA R B 1

Pasta para Texturizado Acrílico

Comex**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

compuestos contaminantes

PRODUCTO

Recubrimiento acrílico texturizado base agua para interiores o exteriores, económico y de acabado rugoso con grano de mármol.

TIPO

Estíren - Acrílico.

USOS RECOMENDADOS

Para recubrir muros y plafones de los siguientes materiales: Concreto, ladrillo, Aplanados de yeso, panel de yeso (tabla roca), etc.

COLORES

Blanco.

Sobre pedido se pueden igualar otros colores.

Pedidos mayores de 20 tambores.

ACABADO

Mate.

PARÁMETROS DE MEDICIÓN**PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO**

80% ± 2% ASTM D -1644

PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR VOLUMEN

67.7% ± 2% Calculado por fórmula

PENETRACIÓN

330 - 375 1/10 mm ASTM D 217

DENSIDAD

1.65 - 1.75 g/ml. ASTM D-1475

EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE

En su formulación no contiene plomo, solventes tóxicos, ni

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES**GENERAL**

Es un producto listo para usarse, cubre y decora diferentes tipos de superficies, no inflamable, no tóxico, tiene buena adherencia.

DATOS DE APLICACIÓN**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

La superficie debe estar libre de cualquier contaminante, grasa, mugre, humedad, salitre, polvo, etc.

Después de preparar la superficie se aplica una capa de base de Sellador Practico Adhesivo para Texturi.

No olvide resanar grietas, fisuras que afecten la apariencia final del acabado.

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Antes de aplicar el producto, debe mezclarse perfectamente, de preferencia usar un taladro de baja revolución con propela.

Cuando se tengan cubetas de lotes diferentes, mezclarlos entre sí para evitar posibles variaciones de tono.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplique el producto uniformemente sobre la superficie con un rodillo texturizador, llana, tiroleta o equipo neumático.

Mientras el producto permanezca fresco, forme la figura deseada con la herramienta adecuada: rodillo texturizador, rodillo de felpa, espátula dentada, esponja, etc.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Llana de acero inoxidable.

Llana de plástico acrílico.

Taladro baja revolución.

DILUCIÓN

Este producto tiene la consistencia para manejarse sin diluir, pero se puede diluir con agua hasta un 5%, según las necesidades de aplicación.

TIEMPO DE SECADO

A 25°C y 50% de humedad relativa.

Al tacto 30 minutos.

Secado total 24 horas aproximadamente.

Tiempo de dureza: 7 días aprox.

Los tiempos de secado pueden variar de acuerdo a las condiciones tales como: temperatura, humedad y ventilación del lugar de aplicación.

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA

Al rendimiento teorico 1.364 mm (53.7 milésimas de pulgada).

Nota: Aplica para superficie sellada y perfectamente lisa por lo que en función de las características de la superficie, este valor puede variar.

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA POR CAPA

A rendimiento teórico: 0.920 mm (36.2 milésimas de pulgada).

Nota: Aplica para superficie sellada y perfectamente lisa por lo que en función de las características de la superficie, este valor puede variar.

RENDIMIENTO TEÓRICO

Aproximadamente se consumen de Kontextura "R" 2.38 Kg/m²

Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas por variaciones del espesor, mezclado, irregularidades o porosidad.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

El equipo de aplicación debe limpiarse una vez concluida la aplicación, utilizando agua y jabón.

El equipo de aplicación metálico es recomendable limpiarlo por último

con aguarrás o algún otro solvente para prevenir la corrosión.

IMPORTANTE

PRECAUCIONES AL APLICAR

Aplique solamente si la temperatura del aire, la superficie a aplicar y el producto se encuentra entre los 10°C y los 40°C.

Evite aplicar el texturizado en las últimas horas del día cuando hay, rocío o mayor condensación o cuando se pronostican lluvias.

Evite que se congele.

MANEJO DEL PRODUCTO

GENERAL

Deben mantenerse en lugares frescos y secos, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

Consultar Hoja de Seguridad.

INFLAMABILIDAD

No inflamable producto base agua.

ALMACENAMIENTO

En envases cerrados entre 5° y 35°C bajo techo.

LIMITACIONES DEL PRODUCTO

LIMITACIONES DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar una capa de Pracktico Adhesivo para Texturi.

No es recomendable el contacto con productos químicos corrosivos, ni su aplicación en superficies expuestas a condiciones severas de humedad.

PRESENTACIONES

PRESENTACIÓN

Cubeta	19 L
Tambor	100 L
Tambor	200 L

PESO POR CADA PRESENTACIÓN, SIN ENVASE

Cubeta	33 Kg
Tambor	174 Kg
Tambor	348 Kg

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterado. La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

IMPORTANTE

Comex declara que este producto cumple con las especificaciones establecidas para el mismo.

Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos es responsabilidad de terceros que a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto.

Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

En algunos casos por la variedad de sistemas a aplicar en obra, pueden solicitar información o asesoría en **Atención al Consumidor en el D.F. y Área Metropolitana al 5864-0790, 5864-0791 y del interior de la República marque sin costo al 01800 7126639.**