

RIVER BARNIZ TINTE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DENSIDAD g/mL

0.89 – 0.93

PRODUCTO

Barniz alquidálico brillante entintado que permite obtener acabados transparentes en color sobre madera. Para uso en interiores y exteriores.

V.O.C.

450 g/L

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

TIPO

Alquidial modificado.

GENERAL

Facilidad de aplicación. Permite dar un acabado de color sin necesidad de entintar previamente la madera.

USOS RECOMENDADOS

Para cambiar el tono y dar acabado al mismo tiempo en todo tipo de superficies y piezas de madera.

DATOS DE APLICACIÓN

COLORACIÓN

15 colores de línea según muestrario. Existe la opción de igualado con el sistema **Color Center**.

CAPA BASE

Si se requiere, se puede aplicar previamente River Tapaporo Natural de **Comex** para mejorar el rendimiento del producto sobre superficies porosas.

ACABADO

Brillante.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar deberá estar seca, libre de polvo, grasa, óxido y otros materiales extraños. La madera se prepara con lija de grano 180 y posteriormente se cambia de graduación a 220.

PARÁMETROS DE MEDICIÓN

PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO

48 – 52.5

MÉTODO DE APLICACIÓN

Aspersión convencional con aire. Brocha.

PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR VOLUMEN

39 – 46

APLICACIÓN

Para aplicar por aspersión se recomienda emplear una presión de 25 - 35 lb/pulg², debiendo dejar un tiempo de secado de 8 horas entre cada mano.

BRILLO

85% Mínimo (Ángulo 60°).

VISCOSIDAD

500 a 950 cps. Brookfield RVT, 10 rpm, aguja # 4 a 25°C.

Si la superficie se encuentra barnizada con anterioridad, se debe asentar con lija de grano 120 y posteriormente se cambia de graduación a grano 150 para obtener una buena adherencia del barniz.

En superficies nuevas se recomienda aplicar 2 manos de barniz tinte.

El tono del acabado aumentará de intensidad conforme aumente el número de manos aplicadas.

DILUCIÓN

Adicione hasta 20% de **Comex Thinner Estándar** para aplicar por aspersión, y hasta 15% de **Comex Aguarrás Sintético** para aplicar con brocha, mezclando perfectamente hasta obtener una incorporación completa.

DILUCIÓN

Al tacto: 4 - 6 horas*.

*En condiciones normales de temperatura, ventilación y humedad.

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA

3 – 5 milésimas de pulgada.

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA POR CAPA

1.5 – 2.0 milésimas de pulgada.

RENDIMIENTO TEÓRICO

16.5 m²/L a un espesor de película seca de 1 milésima de pulgada, dependiendo de la porosidad o sellado de la madera.

LIMPIEZA DE EQUIPO

Para limpiar el equipo utilice **Comex Thinner Estándar**.

PRECAUCIONES AL APLICAR

No aplique a temperaturas menores de 10°C.

Mantenga el envase cerrado, en lugares frescos, secos y fuera del alcance de los niños.

MANEJO DEL PRODUCTO**INFLAMABILIDAD**

Producto altamente inflamable, manténgase alejado de cualquier fuente de ignición.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en envase original bien cerrado, bajo techo y en lugares frescos y secos.

Después de su uso cierre bien el envase y manténgalo fuera del alcance de los niños.

CUIDADOS ESPECIALES

Maneje el producto en su envase original.

Evite mezclarlo con otro producto no recomendado.

LIMITACIONES DEL PRODUCTO**LIMITACIONES**

No se recomienda aplicar sobre superficies sin preparación ni aglomerado de partículas. Este producto proporciona acabados de tipo económico

RESISTENCIA A LA TEMPERATURA

No se recomienda aplicar a temperaturas menores de 10 °C ni mayores de 40 °C.

PRESENTACIONES**PRESENTACIÓN**

Bote 0.250 L
Bote 0.500 L
Bote 1.0 L
Bote 4.0 L

Cubeta 19.0 L

Tambor 200.0 L

PESO POR CADA PRESENTACIÓN

Bote 0.22 Kg

Bote 0.45 Kg

Bote 0.90 Kg

Bote 3.6 Kg

Cubeta 17.3 Kg

Tambor 182.0 Kg

IMPORTANTE**ADVERTENCIA LEGAL**

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

IMPORTANTE

Comex declara que este producto cumple con las especificaciones establecidas para éste.

Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos es responsabilidad de terceros que a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

En algunos casos por la variedad de sistemas a aplicar en obra, pueden solicitar información o asesoría a la **Línea Comex en el D.F. y Área Metropolitana al 5864-0790, 5864-0791 y del interior de la República marque sin costo al 01800 7126639.**