

RIVER TINTA AL ACEITE



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
<p>PRODUCTO Tintas base solvente, listas para aplicarse sobre superficies de madera.</p> <p>TIPO Alquidal modificado.</p> <p>USOS RECOMENDADOS Para cambiar el tono en todo tipo de superficies y piezas de madera.</p> <p>COLORACIÓN 15 colores según muestrario.</p> <p>ACABADO Mate.</p>	<p>GENERAL Producto listo para aplicarse. Facilidad de aplicación. Permite pasadas continuas para emparejar el tono sobre la pieza a entintar.</p> <p>DATOS DE APLICACIÓN</p> <p>PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE La superficie a pintar deberá estar seca, libre de polvo, grasa, óxido y otros materiales extraños. La madera se prepara lijando con papel lija de grano 180 y posteriormente se cambia de graduación a 220.</p> <p>MÉTODO DE APLICACIÓN Muñeca.</p> <p>APLICACIÓN Homogenizar la tinta antes de aplicar, se recomienda aplicar primero una mano uniforme de tinta y dejarla secar por lo menos 30 minutos para apreciar el tono que se obtiene. Si desea obtener una mayor intensidad, puede seguir el mismo procedimiento para aplicar la(s) siguiente(s) mano(s) hasta alcanzar el tono deseado. Posteriormente se aplica un River sellador de nitrocelulosa Comex, aplicando de 2 a 3 manos con pistola de aspersión y procediendo después a asentar con lija de 280 ó 320 como mínimo.</p> <p>DILUCIÓN No requiere dilución. La aplicación es DIRECTA, SIN DILUIR.</p>
<p>PARÁMETROS DE MEDICIÓN</p> <p>PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO 25.0 – 37.0 Varía de acuerdo al color.</p> <p>PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR VOLUMEN 17.0 – 23.0 Varía de acuerdo al color.</p> <p>VISCOSIDAD 9 a 14 segundos, copa Ford # 4 a 25° C.</p> <p>DENSIDAD g/mL 0.80 – 0.85 g/mL Varía de acuerdo al color.</p> <p>V.O.C. 605 - 648 g/L Varía de acuerdo al color.</p>	<p>En caso de que desee obtener tonos muy suaves o tenues, puede adicionar Comex Aguarrás Sintético para disminuir la concentración de la tinta hasta alcanzar el tono deseado. Se recomienda dejar secar por lo menos de 4 a 8 horas la mano final de la tinta antes de proceder al sellado. No se recomienda el uso de estopa como muñeca.</p> <p>TIEMPO DE SECADO Al tacto: 30 minutos*. Para sellar: 4 horas*. *En condiciones normales de temperatura, ventilación y humedad.</p> <p>ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA Varía de acuerdo al método de aplicación empleado y a las necesidades del usuario.</p> <p>ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA POR CAPA Varía de acuerdo al método de aplicación empleado y a las necesidades del usuario.</p> <p>RENDIMIENTO TEÓRICO Varía de acuerdo al método de aplicación empleado y a las necesidades del usuario.</p> <p>LIMPIEZA DEL EQUIPO Para limpiar el equipo utilice Comex Thinner Estándar.</p> <p>PRECAUCIONES AL APLICAR No aplique a temperaturas menores de 10° C. Mantenga el envase cerrado, en lugares frescos, secos y fuera del alcance de los niños.</p>

MANEJO DEL PRODUCTO**INFLAMABILIDAD**

Producto altamente inflamable, manténgase alejado de cualquier fuente de ignición.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en envase original bien cerrado, bajo techo y en lugares frescos y secos.

Después de su uso cierre bien el envase y manténgalo fuera del alcance de los niños.

CUIDADOS ESPECIALES

Maneje el producto en su envase original.

Evite mezclarlo con otro producto no recomendado.

Tenga especial cuidado con el manejo de los envases por ser de vidrio.

LIMITACIONES DEL PRODUCTO**LIMITACIONES**

No se recomienda aplicar sobre superficies sin preparación ni aglomerado de madera.

No debe emplearse este producto como acabado ya que no proporciona protección alguna a la superficie sobre la que se aplique.

No se recomienda aplicar productos de poliuretano sobre estas tintas.

RESISTENCIA A LA TEMPERATURA

No se recomienda aplicar a temperaturas menores de 10° C ni mayores de 40° C.

PRESENTACIONES**PRESENTACIÓN**

Botella	0.240 L
Botella	0.480 L
Botella	0.960 L
Garrafón	4.0 L
Garrafón	20.0 L

PESO POR CADA PRESENTACIÓN

Botella	0.198 Kg
Botella	0.396 Kg
Botella	0.792 Kg
Garrafón	3.300 Kg
Garrafón	16.500 Kg

IMPORTANTE**ADVERTENCIA LEGAL**

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

IMPORTANTE

Comex declara que este producto cumple con las especificaciones establecidas para este.

Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos es responsabilidad de terceros que a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto.

Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

En algunos casos por la variedad de sistemas a aplicar en obra, puede solicitar información o asesoría **en Atención al Consumidor en el D.F. y Área Metropolitana al 5864-0790, 5864-0791 y del interior de la República marque sin costo al 01800 71 26639.**