

UNIRAPID EXPRESS JERINGA EPÓXICA UNIVERSAL



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Pegamento epóxico.

TIPO

Epóxico.

USOS RECOMENDADOS

Excelente para llenar o reforzar los agujeros grandes, el alambre de malla o la tela de fibra de vidrio. También es útil en el pegado de madera-madera, metal-metal, pega plásticos con tratamiento previo, resiste temperaturas hasta 93°C (que no sea exposición constante).

COLORES

Componente A: Amarillo claro.

Componente B: Azul

Mezcla: Translúcido.

PARÁMETROS DE MEDICIÓN

DENSIDAD g/mL

1.09

EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE

El material una vez endurecido es inofensivo y seguro.

DUREZA SHORE

78 (1wk)

SOLUBILIDAD

Insoluble en agua.

RESISTENCIA TENSIL AL CORTE

2650 psi.

DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie en la que se va a trabajar debe estar limpia, seca y libre de residuos aceitosos, óxido o restos de adhesivos usados con anterioridad.

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Retire el tapón del émbolo y dejelo a la mano. Corte las puntas del despachador (tenga cuidado). Presione uniformemente el émbolo sobre una superficie plana para surtir cantidades iguales de resina y endurecedor.

Retraiga el émbolo para reducir el flujo. Coloque el tapón en la boquilla (se ajusta de una sola manera).

Mezcle completamente la resina y el endurecedor con ayuda de un palito, hasta que desaparezca el color azul.

La mezcla estará trabajable por aproximadamente 15 minutos, dependiendo de la temperatura y la cantidad mezclada.

Guarde el pegamento restante de la jeringa en un lugar fresco y seco para su uso futuro.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplique pegamento epóxico en cualquier grosor a ambos lados de la superficie y junte firmemente.

DILUCIÓN

El producto no necesita diluirse, viene listo para usarse.

TIEMPO DE CURADO

Para uso: 3 a 4 horas.

Máximo: 3 a 7 días.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Limpie las herramientas usadas inmediatamente después de la aplicación para facilitar el remover el material de las mismas.

PRECAUCIONES AL APLICAR

Evite el contacto directo con la piel, evite el exceso de pegamento para facilitar la unión y evitar residuos. Lave perfectamente las manos con agua y jabón después del uso del pegamento.

TIEMPO DE MANEJO DE LA MEZCLA

15 minutos.

MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

El material no es inflamable si se utiliza de acuerdo a esta carta técnica.

VIDA DE ALMACENAMIENTO

Almacene este producto en su envase original en un lugar fresco y seco. En esas condiciones de almacenamiento el producto dura más de un año.

CUIDADOS ESPECIALES

No someta el producto a un calor constante a más de 93°C.

LIMITACIONES DEL PRODUCTO

ELONGACIÓN

2%

RESISTENCIA A LA TEMPERATURA

-20°F a 200°F

PRESENTACIONES

PRESENTACIÓN

Jeringa con 28.4 g.

Caja con 12 piezas.

PRESENTACIÓN

Jeringa 28.4g.

IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

IMPORTANTE

Comex declara que este producto cumple con las especificaciones establecidas para éste.

Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos es responsabilidad de terceros que a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto.

Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

En algunos casos por la variedad de sistemas a aplicar en obra, pueden solicitar información o asesoría en **Atención al Consumidor en el D.F. y Área Metropolitana al 5864-0790, 5864-0791 y del interior de la República marque sin costo al 01 800 71 26639.**